

Austrotherm EPS 200

stabilizované dosky z penového polystyrénu

POPIS VÝROBKU

Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je osvedčená izolačná látka, bez ktorej si už v súčasnosti nevieme predstaviť energeticky hospodárnu výstavbu. Biele izolačné platne si v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov vytvorili na stavbách svoje pevné miesto. Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo tepelnoizolačným doskám zaisťuje výborný pomer cena/kvalita. Tento mimoriadne výhodný tepelnoizolačný materiál prináša rýchlu úsporu vykurovacích nákladov. Expandovaný polystyrén nie je ľahký len čo sa týka hmotnosti, dá sa aj ľahko spracovať, má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, malú objemovú nasiakavosť vodou a je cenovo dostupný.

Expandovaný polystyrén (EPS) neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktoré sú známe ako freóny. EPS je netoxický a inertný, neobsahuje chlorofluorokarbonáty (CFC), hydrochlorofluorokarbonáty (HCFC) ani formaldehydy. Pri zabudovaní výrobkov z EPS netreba prijímať žiadne osobitné opatrenia, lebo tieto výrobky sú netoxické a neodráždivé.

VÝHODY POUŽITIA



vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti



recyklovateľný a nezávadný materiál



nízka hmotnosť



odolný voči nárazom vetra



vysoká pevnosť v tlaku



ideálny pre nízkoenergetické stavby



jednoduchá manipulácia



vodeodolný materiál

ROZMERY, IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Hrúbka (mm)	Rozmery dosky (mm)	Balenie			Deklarovaný tepelný odpor R_D (m ² ·K/W)
		ks	m ²	m ³	
10	1000 x 500	50	25,00	0,250	0,29
20	1000 x 500	25	12,50	0,250	0,59
30	1000 x 500	16	8,00	0,240	0,88
40	1000 x 500	12	6,00	0,240	1,18
50	1000 x 500	10	5,00	0,250	1,47
60	1000 x 500	8	4,00	0,240	1,77
70	1000 x 500	7	3,50	0,245	2,06
80	1000 x 500	6	3,00	0,240	2,35
90	1000 x 500	5	2,50	0,225	2,65
100	1000 x 500	5	2,50	0,250	2,94
120	1000 x 500	4	2,00	0,240	3,53
140	1000 x 500	3	1,50	0,210	4,12
150	1000 x 500	3	1,50	0,225	4,41
160	1000 x 500	3	1,50	0,240	4,71
180	1000 x 500	2	1,00	0,180	5,29
200	1000 x 500	2	1,00	0,200	5,88

Pozn. 1 - V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek

TECHNICKÉ PARAMETRE

		Merná jednotka	Hodnota	Trieda podľa normy EN13163: 2012 + A1: 2015
Napätie v tlaku (pri 10% stlačení)		kPa	≥ 200	CS(10)200
Pevnosť pri ohybe		kPa	≥ 250	BS250
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (deklarovaný koeficient λ_D)		W/(m.K)	0,034	
Faktor difúzneho odporu		-	20 - 40	-
Rozmerová stálosť (23°C/50% relatívnej vlhkosti)		%	± 0,2	DS(N)2
Rozmerová stálosť (48 hod., 70°C)		%	1	DS(70,-)2
Teplotná odolnosť dlhodobá		°C	80	
Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty		%		DLT(1)5
Trieda reakcie na oheň		-		E*
Rozmerová presnosť	hrúbka	mm	± 2	T(2)
	dĺžka	mm	± 3	L(3)
	šírka	mm	± 3	W(3)
	pravouhlosť	mm/1000 mm	± 5	S(5)
	rovinnosť	mm	5	P(5)

Označovací kód výrobku:

EPS - EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-MU30

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm

Detail hrany: rovná



Farebné označenie: dva farebné pruhy v poradí farieb – žltá, červená

Izolačné dosky **Austrotherm EPS 200** sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 500 mm. Neštandardné rozmery napr. 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm sú páskované. Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie. Neskladovať dlhodobu na priamom slnku.

OBLASŤ POUŽITIA

Austrotherm expandovaný penový polystyrén umožňuje účinnú tepelnú izoláciu každej konštrukcie v budovách. Zaizolované stavebné konštrukcie zaručujú zdravú, pohodlnú a ekonomickú prevádzku budov.

Austrotherm EPS 200 môžu byť použité v konštrukciách plochých striech a podláh s vysokým tlakovým zaťažením.

Strop, podlaha	Vnútna tepelná izolácia	podlahové konštrukcie na teréne, pod potery a betónové zmesi s vysokým tlakovým zaťažením	
Plochá strecha	Vonkajšia tepelná izolácia	ploché strechy s vysokým tlakovým zaťažením, parkovacie plochy, zelené ploché strechy s intenzívnou zeleňou	

* Pre požiaru bezpečnosť stavieb je rozhodujúce zatriedenie celých konštrukcií a systémov, EPS sa nepoužíva bez nehorľavých krycích vrstiev.