

Austrotherm Profi lepidlo

Popis produktu:

Vlhkosťou vytvrdzujúca 1- zložková polyuretánová pena so špeciálnymi prísadami pre nízke teploty, spracovanie s bežnými štandardnými pištolami

Charakteristika produktu:



- ▶ Priľne k betónu, omietkam, murivu, drevu a mnohým plastom
- ▶ Použiteľné pri teplote až -15 °C
- ▶ Žiadne krehnutie pri teplotách pod nulou
- ▶ Akustická a tepelná izolácia, vzduchotesná, nerozpustná, trvale elastický
- ▶ Formaldehyd bez PCB a PCP
- ▶ Neobsahuje žiadne zložky poškodzujúce ozónovú vrstvu (napr. CFC, HCFC)

Technické údaje:

Aplikačná teplota:		-15 °C až $+35\text{ °C}$
Vonkajšia teplota:	nie menej ako 5 °C	$+15\text{ °C}$ až $+25\text{ °C}$
Hustota po vytvrdnutí:	penová bezšpárová	$15 - 25\text{ kg/m}^3$
Nelepivé:		cca 8 - 12 min
Oddelenie:		cca 30 - 50 min
Teplotná odolnosť:	po vytvrdnutí	-40 °C až $+90\text{ °C}$
Skladovanie:		chladné, suché, udržiavané
Trieda stavebných materiálov:	DIN 4102 – 1	B2

Obmedzenia:

Nie je vhodný pre aplikáciu pod vodou a v dutinách bez prístupu vzduchu.
 Pri širokých a hlbokých škárach a spojoch hlbších ako 5 cm, po aplikácii lepiacej peny počkať 15 - 30 minút.
 Lepiaca polyuretánová pena nepriľne k materiálom ako je polyetylén, silikón, teflón.
 Vytvrdnutá lepiaca polyuretánová pena nie je odolná proti UV žiareniu a je potrebné ju chrániť pred UV žiarením náterom alebo tmeliacim materiálom (napríklad silikón, akryl alebo polymér).

Forma dodávky:

Plechovky s lepiacou polyuretánovou penou prepravovať iba v riadne zaistených a upevnených nádobách

Veľkosť balenia:

Názov výrobku	obsah	1 balenie / kartuša	1 Kartuša / cca. 6 – 8 m ²
Austrotherm Profi lepidlo	750 ml	12	1 Balenie = 12 Kartúš / cca 75 m ²

Bezpečnosť:

Vytvrdnutá lepiaca polyuretánová pena nie je škodlivá.
 Opatrenia k ochrane zdravia vyplývajú z bezpečnostného označenia, musia byť dodržané!
 Bezpečnostné údaje EÚ sú k dispozícii.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
 Spracovanie: 08/2016

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajú súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzná a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.