

Austrotherm XPS[®] TOP 30 GK




Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu s rovnou hranou (GK)

- ▶ Vynikajúce vodeodolné vlastnosti
- ▶ Vynikajúce ekologické vlastnosti
- ▶ Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

Použitie: Izolácie nad a pod základovú dosku, obvodová izolácia stien pivníc, priemyselné podlahy, do priestorov s vlhkou prevádzkou, strechy s opačným poradím vrstiev, terasové a parkovacie strechy

Forma dodávky: Rozmery dosky: 1250 x 600 mm
 Úžitkový rozmer: 1250 x 600 mm
 Dodávané hrúbky: **30 - 100 mm (GK)**
 Tvar hrany: rovná hrana (GK)
 Povrch: hladký



Druh výrobku: Extrudovaný polystyrén
 podľa Ö-Norm EN 13164 XPS
 podľa Ö-Norm B 6000 XPS-G 30

Kód označenia: XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - FTCD1 - WL(T)0,7

Kvalita: Schválenie DIBt : Z - 23.15 - 1416
 Schválenie DIBt : Z - 23.31 - 1292
 Schválenie DIBt : Z - 23.33 - 1293
 Schválenie DIBt : Z - 23.34 - 1552
 Externe monitorované FIW Mníchov

Technické údaje: Zaťažovacia skupina: BG30
 Tepelná vodivosť: **0,033 W/mK (30 - 60 mm)**
0,035 W/mK (70 - 80 mm)
0,036 W/mK (100 mm)

Minimálna hustota: $\geq 30 \text{ kg/m}^3$
 Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: CS(10/Y)300 kPa = 30 t/m²
 Dotvorenie:
 (Podľa EN 1606 zodpovedá perm. dobe trvania pevnosti v tlaku 50 rokov) CC(2/1,5/50)130 kPa = 13 t/m²
 Podiel uzavretých pórov: $\geq 95\%$
 Modul pružnosti: 12 N/mm² = 12000 kPa
 Kapilárna absorpcia vody: 0
 Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou: WD(V)3 Vol.%
 Odolnosť proti cyklu zmrazovania-rozmrazovania: FTCD 1
 Reakcia na oheň EN 13501-1: E
Spracovanie: Max. hraničná teplota použitia: 70°C

Austrotherm XPS[®] TOP 30 GK neobsahuje fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs, resp. HFKWs. HBCD.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
 Spracovanie: 01/2017

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinností, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.

Austrotherm, s.r.o.

Spoločnosť Austrotherm, s.r.o. je zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 612/B

austrotherm.sk

Magnetová 11, 831 04 Bratislava

IČO: 17 316 189

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Tel.: 02 32 661 600

DIČ: 2020312052

číslo účtu: 1121103000/1111

Fax: 02 32 661 618

IČ DPH: SK2020312052

SWIFT: UNCRSKBX

Objednávky, predaj a expedícia: 02 32 661 606

IBAN: SK 50 1111 0000 00112110 3000